

23.PROTECCION ANTIGRAFFITI MURAL CUSTOMIZADA SOBRE PERSIANA



1.PREPARACIÓN

Lijado de persiana con lija suave
Limpieza de persiana con desengrasante **GAMMA (61)**, quitar bien las grasas.
Limpieza de persiana con alcohol **DECANOL (66)** para preparar superficie.

2.PINTADO MURAL

Aplicar Imprimación **IMPRI-PUR, INCOLORO (31) ó COLOR (34)** de fondo
Se necesita poner esta imprimación para asegurar la adherencia
Dejar secar 60-120 minutos, no dejar más tiempo.

3.Hacer el MURAL

Encima de la imprimación
Secado de 2-3 días, según lo que diga el fabricante y tipo de pintura de spray.

4.PROTECCIÓN ANTIGRAFFITI

Aplicar Imprimación **IMPRI-PUR (31) incoloro**
Una capa cruzada
Secado 60-90 minutos

Aplicar Antigraffiti **PLX CRISTAL Satinado (02)**
Aplicar a rodillo o a pistola (a pistola si la persiana es ondulada)
1 Capa con 2 pasadas (vertical y horizontal)
secado al tacto 1 hora
Limpieza de grafitis después de 7 días

Atención, aunque se siga este proceso, al ser la persiana un objeto con movilidad puede haber defectos mecánicos que hagan saltar la pintura y necesitarán alguna reparación de la pintura.

Limpieza de grafitis posterior:

Utilizar **DECANOL 66** o **PLX GRAFF 74**
aplicar producto, dejar actuar 3-5 minutos
remover con cepillo de plástico
con un trapo retirar el grafiti
aclamar con agua en el caso de **PLX GRAFF 74**
Limpieza de grafitis después de 7 días