

18.ACERO CORTEN: APLICACIÓN PROTECCIÓN Y LIMPIEZA

**LIMPIEZA DEL SOPORTE**

Si la superficie tiene grafitis, los debemos limpiar con [DECAGRAFI-9](#).

Pueden quedar “marcas” en donde estaban los grafitis, de diferencias de “oxidación” del corten

PREPARACION

Para igualar esta marcas, debemos activar otra vez el óxido, o sea oxidar la superficie. Después hay que pasivar el óxido, con el producto recomendado por fabricantes

PINTURA ANTIGRAFITI

A. Aplicar Imprimación [PROTECT V \(35\)](#) (especial para metales antioxidacion)

Una capa cruzada

Rendimiento 8-10 m²/kg

Secado 60-90 minutos, para aplicar antigraffiti

B. Aplicar Antigraffiti [PLX CRISTAL Satinado 02 ó Brillante 01](#)

Aplicar a rodillo o a pistola (a pistola si la persiana es ondulada)

Una capa cruzada

Rendimiento 16-18 m²/kg

Secado al tacto 1 hora

Limpieza de grafitis después de 7 días

ATENCIÓN:

1.-los aceros que sean menores de 1 cm de grueso, al tener mucha dilatación, pueden romper la protección antigraffiti.

2.-Cuidado con las filtraciones de agua, pueden levantar la protección.

Limpieza de grafitis:

Utilizar [DECANOL 66 o PLX GRAFF 74](#)

Aplicar producto, dejar actuar 3-5 minutos

Remover con cepillo de plástico y con un trapo retirar el grafiti

Aclarar con agua en el caso de [PLX GRAFF-74](#)