

12.PROTECCIÓN ANTIGRAFITI HORMIGÓN



0.PREPARACION DEL SOPORTE

Limpiar el soporte con DECANOL + AGUA A PRESION, para eliminar el desencofrante que pueda tener el hormigón. Con la superficie bien seca, y el hormigón bien seco (28 días) se pueden aplicar los productos.

1.-PRODUCTOS

a.- IMPRI-PUR (31), Poliuretano 2 componentes

Aplicar 2 capas, 20 minutos entre capa y capa

Cubrir bien la superficie

Rendimiento de 5-8 m²/kg x capa (dependerá de la porosidad del soporte)

Esperar 2 horas para aplicar el antigranito.

b.-PLX CRISTAL SATINADO (02)

Rendimiento de 14-16 m²/kg

Aplicar a rodillo o a pistola

Aplicar por encima de 5° de temperatura del soporte y máximo de 35°.

No aplicar con humedades relativas por encima de 65%



2.Limpieza con grafitis DECANOL

Pulverizar DECANOL (66), esperar 5 minutos, frotar suavemente con cepillo de plástico y retirar con un trapo o papel.

Ver video:

<https://www.youtube.com/watch?v=nMZYJEUB9Fs>

https://www.youtube.com/watch?v=w_NSwX0Frvk